පිළිතුරු පත්‍රිකාව 3

ලෝහ වලින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය

පහත සඳහන් ප්‍රකාශ හරි නම් (✓) ලකුණ ද වැරදි නම් (×) ලකුණ ද යොදන්න.

10. යපස් වලින් යකඩ නිපදවා ගනු ලබන්නේ ධාරා ඌෂ්මකය මගින්ය. (✓)
11. දැඩි බවින් යුක්තයි. හංගුරතාව සහිතයි. සම්පීඩන ප්‍රත්‍ය බලය ඉහළය. මෙම ගුණයට අදාල ලෝහය වන්නේ වීනච්චට්ටි වේ. (✓)
12. කැපීමේ උපකරණ, පීරි, ටැප්කටු, ඩයි අච්චු, යතුතල, කියත් වැනි නිෂ්පාදන සඳහා සාමාන්‍ය කාබන් වානේ යොදා ගනී. (✗)
13. ආවුද වානේ වල කාබන් වානේ වලට අමතරව වෙනත් ලෝහ ද සුළු වශයෙන් එක් කර ඇත. (✓)

පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වල හිස්තැනට සුදුසු පිළිතුර වරහන් තුළින් තෝරන්න.

14. මළ කැවට ඔරොත්තු දේ. මුහුදු ජලය හෝ අම්ල සහිත මාධ්‍ය වල දී වුවද භාවිතා කළ හැකිය.මෙම ලක්ෂණයන්ට අදාළ ලෝහය නම් ....
(සුදු යකඩ, ටින් , ඊයම්)

15. තාප හා විදුලි සන්නායකතාව ඉහළය. තන්‍යතාව හා ආඝාතනාවතාව යන ගුණයන්ගෙන් යුක්තයි. තුන්තනාගම් හා මිශ්‍රකර පිත්තල ලෝහය ද ටින් සමඟ මිශ්‍ර කර ලෝකඩ ද නිපදවේ.මෙම ලක්ෂණයන්ට අදාළ ලෝහය වන්නේ ....
(ඊයම් ලෝහය, තඹ ලෝහය, පිත්තල ලෝහය)

අන්තර්ගතය - ඩී.එම්.එස්.ඒ.දසනායක - කෑ/මාව/පින්නවිල ම.ම.වි.,රඹුක්කන
සැකසුම - එච්.කේ.ආර්.ඉෂාරි- මාර/විලයාය ක.වි.,දම්පහල